



Fill SPRAY

Fondo Poliестere a spruzzo
Codice: FPS...

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fill SPRAY è un fondo poliестere bicomponente a spruzzo. Impiegabile come mano di fondo per ottenere adesione su vari supporti. **Fill SPRAY** ha ottima distensione, proprietà antiruggine e riempitive.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Tempo di ricopertura tra le mani	Durata della miscela	Resa Spreading	Ugelli Tips	Diluizione Thinning			
10 min		Secondo i micron da effettuare	0,025-0,040				

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA	Fondo poliестere bicomponente
COLORE	Bianco (tendente al grigio chiaro)
PESO SPECIFICO	1400±20 g/l
SOLIDO IN PESO	70±1%
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Miscelare A/B=98/2 in peso
V.O.C. FONDO+CAT.+MAX10%DIL.	224±5 g/l
SPESSORE	Max 800 micron (pari a n. 4 mani)
VITA DA SCAFFALE	6 mesi



Metodi di applicazione

No

Si

Diluizione

Non suggerito

MISCELAZIONE

Miscelare avendo cura di non intrappolare bolle d'aria ed applicare.

TRASPORTO

Fill SPRAY deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

SMALTIMENTO

Non gettare lattine o versare il prodotto nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che il prodotto si indurisca prima dello smaltimento. I residui di **Fill SPRAY** non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Non respirare i vapori e sempre proteggere viso e vie respiratorie. Provvedere alle idonee protezioni personali per gli operatori, all'impiego di attrezzature di sicurezza e ad adeguata ventilazione. Vedere, inoltre, l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all'impiego richiesto lo fa a suo rischio. L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è, comunque, da considerarsi esaustiva. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Rev. N. 16 Novembre 2014