

Fibrodur

Code: 6790....

GRUNDIERUNG UND VERSIEGELUNG FÜR HOLZ

- DRINGT TIEF IN DIE HOLZfasERN EIN
- BESTÄNDIGES 2-KOMPONENTENPRODUKT
- SCHÜTZT UND VERSIEGELT

BESCHREIBUNG

2-Komponenten Polyurethan-Grundierung für Holz mit ausgezeichnetem Versiegelungsvermögen. Da Fibrodur tief in die Holzfasern eindringt, erhält man eine harte und wasserdichte Holzoberfläche. Das Produkt kann für neues Holz oder altes Holz nach Farbentfernung verwendet werden. Normalerweise genügt ein einziger, sachgerecht aufgetragener Anstrich für eine perfekte Versiegelung. Da Fibrodur farblos und UV-beständig ist, wird die natürliche Farbe des Holzes nicht beeinflusst und vergilbt nicht. Die Grundierung kann mit einer großen Auswahl an Produkten überstrichen werden z. B. Eurogel, Epoway, Resina 2000, Ticoprene, Timber Gloss, Wood Gloss und Wood Mat.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	Lösemittelverdunstung und chemische Reaktion
Spezifisches Gewicht:	0.98 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	25 %
Flammpunkt:	+5 °C
Glanzgrad:	seidenglanz
Farbton:	farblos, mahagoni, nuss-braun, teak
Gebinde:	0,75 L

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Neues Holz: Holz leicht anschleifen und von Staub reinigen.

Altes Holz: vorhandene Farbe mittels Farbentferner, Brenner, Schabeisen oder Schleifpapier entfernen.

VERARBEITUNG

Basis und Härter gründlich vermischen, bis der Farbton homogen ist.

Mit einem weichen Pinsel so auftragen, dass das Produkt gut in die Holzfasern eindringt. Vor dem Auftragen des darauffolgenden Anstriches mit 180er Schleifpapier anschleifen. Das Produkt ist sehr flüssig und braucht keine Verdünnung.

Fibrodur

Code: 6790....

GRUNDIERUNG UND VERSIEGELUNG FÜR HOLZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C) 3 tage
 Topfzeit (20 °C): 4 stunden
 Verarbeitungstemperatur min/max: +5/+35 °C
 Härter: **6790.999**
 Mischungsverhältnis (volumen): 2:1
 Mischungsverhältnis (gewicht): 62:38
 Verdünner/Losemittel zureinigen: 6780 nur für die Reinigung
 Nass-schichtdicke: 80 µ
 Trockenschichtdicke: 20 µ
 Theoretische Ergiebigkeit: 12,5 m²/L
 Überarbeitbar min (20 °C): 12 stunden
 Überarbeitbar max (20 °C): 48 stunden
 Anzahl der anstriche: 1-2

NOTE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

In geschlossenen Räumen muss ausreichende Durchlüftung während der Verarbeitung und der Trockenzeit vorhanden sein. Das Produkt enthält leicht brennbare Lösemittel, welche mit Luft eine explosive Mischung bilden können - auch bei Temperaturen unter 21° C - falls diese einer offenen Flamme, Funken oder einer elektrostatischen Ladung ausgesetzt ist. Während der Verarbeitung empfiehlt sich die Verwendung von Arbeitskleidung, Schutzgläsern, Schutzmasken und Handschuhen. Lesen sie bitte die abschnitten 7-8 des SDB vor dem nutzung.
HINWEISE FÜR DIE SICHERE ENTSORGUNG DES BIOZID-PRODUKTS UND DER VERPACKUNG
 Leere Verpackungen, die Biozid-Produkte enthalten haben: Entsorgen Sie die leeren Verpackungen gemäß den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum.
 Verpackungen, die das unbenutzte Biozid₂Produkt enthalten: Entsorgen Sie das ungebrauchte Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Das Recycling der Verpackungen ist in diesem Fall verboten. Nicht in die Kanalisation und in Wasserläufen einlassen. Die Produktdosen nicht im Freien ausgesetzt sein und bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C gelagert werden. Bitte lassen sie nicht in der Sonne.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwort für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.