

Wood Mat

Code: 6740.002

SEIDENGLANZ - KLARLACK

- SPITZENQUALITÄT
- SEHR BESTÄNDIG
- AUSGEZEICHNETES FLIESSVERMÖGEN

BESCHREIBUNG

Wood Mat ist ein 2-Komponenten Klarlack mit Seidenglanz und hoher Beständigkeit gegen Meereswitterung. Der Lack ist für Innenräume, Möbel und für den Außenbereich bestens geeignet. Wood Mat zeichnet sich durch ausgezeichnetes Fließvermögen, leichte Pinselverarbeitung und hohe Abriebfestigkeit aus. Das Produkt ist für alle Holzoberflächen im Überwasserbereich geeignet und besonders für Holzdecks und Bodenwegerungen empfehlenswert.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	Lösemittelverdunstung und chemische Reaktion
Spezifisches Gewicht:	1.00 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	50 %
Flammpunkt:	<21 °C
Glanzgrad:	Seidenglanz (75 gloss)
Farbton:	Transparent
Gebinde:	0,75 L

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

- Altes Holz nach Farbentfernung: anschleifen und von Staub reinigen. Falls das Holz sehr trocken ist, sollte es zuerst mit einem Anstrich Fibrodur imprägniert werden.
- Neues Holz: anschleifen und von Staub reinigen. Mit einem Anstrich Fibrodur imprägnieren. Nie auf feuchtes Holz auftragen.
- Hochbeständigkeitssystem: auf neues oder altes Holz nach Farbentfernung zuerst 2 Anstriche Resina 2000 auftragen. Wobei zwischen den Anstrichen angeschliffen werden sollte.

VERARBEITUNG

Basis und Härter gründlich vermischen. Eine gleichmäßige Schichtdicke auftragen, wobei man die Pinselstriche verschleichen sollte, um einen voll deckenden Anstrich zu erhalten. Für ein perfektes Finish werden 3-4 Anstriche mit einer Mindesttrockenzeit von 8 Stunden zwischen den Anstrichen empfohlen. Nach jedem Anstrich sollte mit 300 -600er Schleifpapier angeschliffen werden. Falls das Produkt auf nicht imprägniertes Holz aufgetragen wird, sollte der 1. Anstrich mit 20 % Verdünner 6780 verdünnt werden. Die folgenden Anstriche immer weniger verdünnen. Der letzte Anstrich sollte unverdünnt aufgetragen werden.

Wood Mat

Code: 6740.002

SEIDENGLANZ - KLARLACK

GEBRAUCHSANWEISUNG

Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C)	3 tage
Topfzeit (20 °C):	6 stunden
Verarbeitungstemperatur min/max:	+5/+35 °C
Härter:	6740.999
Mischungsverhältnis (volumen):	1:1
Mischungsverhältnis (gewicht):	50:50
Verdüner/Losemittel zureinigen:	6780
Nass-schichtdicke:	60 µ
Trockenschichtdicke:	30 µ
Theoretische Ergiebigkeit:	16,7 m ² /L
Überarbeitbar min (20 °C):	8 stunden
Überarbeitbar max (20 °C):	48 stunden
Anzahl der anstriche:	3-4

NOTE

Spritzauftragung	Druckluftspritzen	Airless-spritzen
Düsendurchmesser	1,4/1,7 mm.	
Luftdruck	2,0/3,0 atm.	
Druckübersetzung	/	

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

In geschlossenen Räumen muss ausreichende Durchlüftung während der Verarbeitung und der Trockenzeit vorhanden sein. Das Produkt enthält leicht brennbare Lösemittel, welche mit Luft eine explosive Mischung bilden können, falls diese einer offenen Flamme, Funken oder einer elektrostatischen Ladung ausgesetzt ist, auch bei Temperaturen unter 21° C. Während der Verarbeitung empfiehlt sich die Verwendung von Arbeitskleidung, Schutzgläsern, Schutzmasken und Handschuhen.

Lesen sie bitte die abschnitten 7-8 des SDB vor dem nutzung.**HINWEISE FÜR DIE SICHERE ENTSORGUNG DES BIOZID-PRODUKTS UND DER VERPACKUNG**Leere Verpackungen, die Biozid-Produkte enthalten haben: Entsorgen Sie die leeren Verpackungen gemäß den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum.
 Verpackungen, die das unbenutzte Biozid-Produkt enthalten: Entsorgen Sie das ungebrauchte Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Das Recycling der Verpackungen ist in diesem Fall verboten. Nicht in die Kanalisation und in Wasserläufen einlassen. Die Produktdosen nicht im Freien ausgesetzt sein und bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C gelagert werden. Bitte lassen sie nicht in der Sonne.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwortung für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.