

## Eurogel

Code: 6515.153

### **SOUS-COUCHE DE LAQUE MATE**

- FACILE ET RAPIDE A METTRE EN OEUVRE
- HAUT POUVOIR COUVRANT
- trad FINITURA OPACA PER INTERNI
- MONOCOMPOSANT

### **CARACTÉRISTIQUES**

Alkyde, monocomposant, sous-couche de laque blanche. Facile à utiliser, ce produit a un pouvoir couvrant excellent et peut être utilisé comme finition mate à l'intérieur du bateau ou comme une sous-couche pour les systèmes d'alkyde. Eurogel peut être appliqué sur des primaires monocomposants existants ou des finitions qui ont été poncées, ou du bois remis à nu. Ce produit ne devrait pas être utilisé sur le zinc inorganique ou des supports galvanisés. Il n'est pas conseillé en immersion prolongée dans l'eau.

### **DONNÉES TECHNIQUES**

Système de durcissement:	évaporation de solvants et réaction
Poids spécifique:	1.46 ± 0,02 Kg/L
Extrait sec en volume:	54,8 %
Point éclair:	+35 °C
Aspect du film:	mat
Couleur:	Blanc
Conditionnement:	0,75 / 2,50 L

### **PREPARATION DE LA SURFACE**

Appliquer sur des surfaces sèches déjà traitées avec un primaire, poncées et exemptes d'huile, de graisses et autres contaminants.

Bois: appliquer le produit avec fonction de impregnation ou sous-couche pour les cycles mono-composant.

Fer et acier: Appliquer le produit avec fonction anticorrosive.

### **PROCEDURE D'APPLICATION**

Appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Remuez bien pour assurer une homogénéité complète.

Appliquer une épaisseur constante avec une séquence d'entrecroisement pour assurer une couverture uniforme. Généralement ne nécessite aucune dilution: si nécessaire ajouter Diluant 6470 jusqu'à un maximum de 5% en volume.

Le produit est également applicable sur le vieux bois mis à nu. Dans ce cas, il est souhaitable de diluer la première couche

de Eurogel avec 10-20% de Diluant 6740 afin de faire tremper à l'appui.

# Eurogel

Code: 6515.153

## SOUS-COUCHE DE LAQUE MATE

### DONNÉES D'APPLICATION

Séchage complet (20°C): 24 heures  
 Durée de vie du mélange (20°C):  
 Température min-max d'application: +5/+35 °C  
 Durcisseur:  
 Rapport de mélange en volume:  
 Rapport de mélange en poids:  
 Diluant/Diluant Nettoyage: 6470  
 Epaisseur du film humide par couche: 80 µ  
 Epaisseur du film sec par couche: 45 µ  
 Pouvoir couvrant par couche: 13,7 m<sup>2</sup>/L  
 Temps de surcouchage(20°C) min: 24 heures  
 Temps de surcouchage(20°C) max: 48 heures  
 Nombre de couches: 1-2

### NOTE

Application au pistolet	Conventionnel	Airless
Diamètre de la buse	1,2/1,4 mm.	0,013/0,021 inch.
Pression d'air	3,0/3,5 atm.	
Rapport de pompe		30:1

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pendant l'application et le séchage d'EUROGEL, le local doit être parfaitement ventilé. Ce produit contient des solvants, qui mélangés à l'air et soumis à une flamme nue, une étincelle, une décharge électrostatique, peuvent former un mélange explosif. Le port de lunettes, masque, gants et vêtements protecteurs est recommandé. Produit inflammable. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié. Avant utilisation, lire les sections 7-8 de la fiche de données de sécurité (FDS). INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION EN TOUTE SÉCURITÉ DU PRODUIT BIOCIDE ET DE SON EMBALLAGE Emballages vides ayant contenu des produits biocides: éliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie. Emballage contenant du produit biocide non utilisé: éliminer les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie; le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Le boîtes de produit ne doit pas être exposé à l'extérieur et doit être conservé à une température comprise entre 10 ° C et 35 ° C. Ne pas exposer au soleil.

Les informations de cette fiche technique sont le résultat de tests précis en laboratoire et de des expériences pratiques qui permettent la qualité du produit, s'il est utilisé selon les modalités que nous conseillons (qui peuvent faire l'objet de possibles modifications et mise à jour de la part de la société). Nous déclinons toute responsabilité pour les produits utilisés différemment de ce qui est indiqué, sauf autorisation expresse du Bureau technique Veneziani. Cette édition annule et remplace les précédentes.