



CERAMITE YACHTING

Peinture époxy pour zones confinées

Code : 6498.153

**FORTE EPAISSEUR
SANS ODEUR
FACILE A NETTOYER**

CARACTERISTIQUES :

Peinture époxy à forte épaisseur, sans odeur, sans solvant, pour des traitements de surfaces intérieures ou extérieures nécessitant une étanchéité, comme réservoir d'eau, cales, éviers, bac de douche etc.

Utilisé également dans le cas d'un traitement complet d'osmose en fond de cale après avoir traité l'extérieur selon les normes

Utilisable sur le bois, l'acier, la fibre, gel-coat ou d'autre finition parfaitement sèche. Résiste à l'eau douce, l'eau de mer, au diesel, les huiles et aux solutions acides et basique.

Cette peinture est blanc pure, mais peut-être teintée avec une pâte à teinté pour résine aqueuse.

Conçu pour l'immersion permanente

MECANISME DE SECHAGE : réaction chimique

POIDS SPECIFIQUE : 1.37 +/- 0.02 kg/l

EXTRAIT SEC : 100%

POINT ECLAIR : +102°c

ASPECT DU FILM : brillant

COULEUR : blanc

CONDITIONNEMENT : 0.75 litre

MODE D'APPLICATION : Pinceau, rouleau.

PREPARATION DE LA SURFACE

Bien poncer, dégraisser et dépoussiérer le support.

Sur du bois brut, nous recommandons l'application préalable d'une ou deux couches de primer pour bois FIBRODUR.

Pour les surfaces déjà peintes et encore bonnes, poncer, laver dépoussiérer, dégraisser.

PROCEDURE D'APPLICATION

Bien mélanger la base et le durcisseur.

Appliquer au rouleau et lisser au pinceau.

Code : 6498.153

CARECTERISTIQUES

Séchage complet (20°c) 7 jours

Pot life (20°c) 1h

Température minimale et maximale du support pour application : +15 / 35°c

Durcisseur :6498.9999

Rapport du mélange en volume : 3/2 soit 6 cm de base pour 4 cm de durcisseur

Rapport du mélange en poids : 2/1 soit 67 grs de base pour 33 grs de durcisseur

Diluant : 5610 (pour nettoyage)

Epaisseur du film humide par couche : 150 microns

Epaisseur du film sec par couche : 150 microns

Pouvoir couvrant par couche : 6 m²/l

Temps de recouverture à 20 °c 8h minimum / 24h maximum

Nombre de couche :1 - 2

APPLICABLE AU PISTOLET	CONVENTIONEL	AIRLESS
DIAMETRE DE BUSE		
PRESSION D' AIR		
RAPPORT DE COMPRESSION		

NORMES DE SECURITES

Pendant l'application du produit le local doit être parfaitement ventilé, même si ce produit ne contient pas de solvant

Le port, gants, lunettes et vêtement de protection est recommandé

Produit inflammable.

Pendant l'application, ne pas boire, manger ou fumer.

Tenir hors de portée des enfants

Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Stocké dans un lieu appropriée en température constante, minimum 15°c maximum 35°c, équipé de bac de rétention et ventilations anti déflagrations

IMPORTATION :

VPR

1, ch de la Brasière 1251 Gy