

## ANTIVEGETATIVA IDROFILA AUTOLEVIGANTE

- PER TUTTI I TIPI DI SUPPORTO
- PER IMBARCAZIONI VELA E MOTORE
- NATURA IDROFILA
- ALTISSIMO POTERE ANTIVEGETATIVO

## CARATTERISTICHE

Antivegetativa idrofila extra ad altissimo potere antivegetativo, esente da composti dello stagno e da ossidulo di rame. Idonea per qualsiasi imbarcazione sia a vela sia a motore e per ogni tipo di supporto compreso alluminio.

## DATI TECNICI

Meccanismo Indurimento:	evaporazione del solvente
Peso Specifico (20 °C):	1,40 ± 0,02 Kg/L
Solidi In Volume:	46 ± 2%
Flash Point:	35 °C
Aspetto del Film:	opaco
Tinta:	blu scuro, rosso, nero
Confezioni:	2,50 L

## PREPARAZIONE SUPERFICI

- Scafi nuovi in gelcoat: sgrassare con Detersil e risciacquare con acqua dolce e qualora fossero presenti ancora residui di cere di stampo si consiglia una leggera carteggiatura ad acqua con carta abrasiva n. 400 fino ad opacizzazione del gel coat. Primerizzare con Adherglass o Adherpox.
- Scafi nuovi in legno: carteggiatura con carta 80-120. Primerizzazione con Ticoprene o Adherpox.
- Scafi nuovi in acciaio: si suggerisce sabbatura SA 2½ o in alternativa discatura ST3. Primerizzazione con Unikote PRO o Adherpox.
- Scafi nuovi in lega leggera: discatura con disco a grana grossa. Primerizzazione con Adherpox.

Su superfici già trattate con antivegetativa lavare ad alta pressione e carteggiare/raschiare per eliminare strati non aderenti, bolle o altri difetti del vecchio ciclo. Nel caso non si conosca il tipo di antivegetativa usata si consiglia l'asportazione totale del ciclo o l'impermeabilizzazione con Ticoprene. E' consigliabile eseguire l'asportazione totale della vecchia antivegetativa ogni 3-4 anni operando con sverniciatore Aquastrip.

## PROCEDURA APPLICAZIONE

Mescolare il prodotto fino alla completa omogeneità. Applicare l'antivegetativa a spessore costante ed uniforme. Il prodotto è pronto per l'applicazione, qualora fosse necessario diluire aggiungere il Diluente 6470 fino ad un massimo del 5% in volume per applicazione a spruzzo. Per una protezione superiore applicare una terza mano sulle zone di maggior consumo.

Il tempo minimo per il varo è di 12 ore dall'applicazione dell'ultima mano. Può rimanere all'aria sino a un massimo di 30 giorni senza che ciò modifichi le sue prestazioni.

**ANTIVEGETATIVA IDROFILA AUTOLEVIGANTE**
**DATI APPLICATIVI**

Essiccazione Completa (20 °C):	7 giorni
Pot Life (20 °C):	/
Temp. di applicazione Min/Max:	+5 / +35 °C
Induritore:	/
Rapporto Impiego in Volume:	/
Rapporto Impiego in Peso:	/
Diluente/Solvente per pulizia:	6470
Spessore film umido per mano:	130 µm
Spessore film secco per mano:	60 µm
Resa teorica per mano:	7,7 m <sup>2</sup> /l
Tempo ricopertura min (20 °C):	8 ore
Tempo ricopertura max (20 °C):	
Numero di Mani:	2

**NOTE**

Dati per applicazione a spruzzo	Convenzionale	Airless
Diametro dell'ugello	1,4 / 1,7 mm	0,018 / 0,021 inch
Pressione dell'aria	3,0 / 3,5 atm	/
Rapporto di compressione	/	30:1

**NORME SICUREZZA**

Durante l'applicazione in spazi ristretti e per tutto il periodo di essiccazione bisogna provvedere ad un'adeguata ventilazione. Il prodotto contiene solventi che possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche. Carteggiare l'antivegetativa sempre ad umido. Si raccomanda l'uso di occhiali, di maschera e di indumenti protettivi sia durante la fase di carteggiatura che durante l'applicazione del prodotto. Prima dell'uso leggere le sezioni 7-8 della SDS. ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEL PRODOTTO BIOCIDA E IMBALLAGGIO Imballaggi vuoti che hanno contenuto prodotti biocidi: Smaltire gli imballaggi vuoti secondo le esigenze della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il prodotto biocida non utilizzato: Smaltire il prodotto non utilizzato in conformità con i requisiti della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio, il riciclaggio degli imballaggi sarà vietata in questo caso. Non immettere nelle fognature e nei corsi d'acqua. Le latte di prodotto non devono essere esposte all'aperto e devono essere conservate ad una temperatura compresa tra 10°C e 35 °C . Non esporre al sole.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.