

Codice: 6BUV00

## Topkapi Lucida UV

VERNIS POLYURETHANE MONOCOMPOSANT BRILLANT AVEC FILTRES UV



Vernis polyuréthane monocomposant brillant. Offre une finition non-jaunissante hautement résistante au milieu marin. Il est conseillé comme finition extérieure pour bateaux en bois. Additionné avec des filtres U.V. pour en prolonger sa résistance aux rayons solaires.

Caracteristiques Techniques		Application et Dilution	
Type de peinture	Monocomposate	Application	Brosse-Rouleau-Pistolet
Type de liant A	Alkidi-urethane	Brosse-Rouleau	10-15% Diluant 107 o 109
Poids spécifique kg/Lt (±0,05)	0,920	Pistolet	10-20% Diluant 900
Extrait sec ( en volume) ±2	56%	Sec au toucher	4 h (20°C)
Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2	90-120	Recouvrement	24 h (20°C)
Stockage (+10+30°C)	18 mois dans les emballages	Température d'application	Entre +10 C et +40 C
		Humidité relative	Moins de 80%
		Epaisseur recommandée	40 microns per mains
		Rendement theor. m2/Lt	12-14

### PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

#### Bois neuf.

La surface doit être propre et sec, ponçé et dépoussiéré. Appliquer une première couche de TOPKAPI LUCIDA UV plus dilué (50-70% ou plus en fonction de la capacité d'absorption du substrat) pour permettre l'imprégnation du bois.

Alternativement, pour l'imprégnation, on peut appliquer une couche de vernis polyuréthane bicomposant POLIGLASS diluée à 50-100% avec Thinner 203 (en fonction de la capacité d'absorption du substrat) - mais en prenant soin de laisser les pores du bois ouverts pour permettre le suivant recouvrement avec TOPKAPI LUCIDA UV. Recouvrir avec 4-5 couches de TOPKAPI LUCIDA UV pour obtenir une finition brillante de valeur, en respectant l'intervalle de séchage recommandé entre chaque couche.

#### Bois déjà peint.

Si la vieille peinture n'offre plus une adhésion suffisante à le support ou est friable, ils doit être enlevés mécaniquement. Nettoyer soigneusement la surface, puis suivez les instructions ci-dessus pour bois neuf.

Si la surface peinte est dans une bon état de adhésion et il à besoin seulement d'être renouvelé car sale ou matt, nettoyer et dégraisser à fond et ponçer avec un papier abrasif moyen-fin. Enlever la poussière et les résidus de ponçage et appliquer 2-3 couches de TOPKAPI LUCIDA UV pour obtenir une finition brillante de valeur, en respectant l'intervalle de séchage recommandé entre chaque couche.

Note: Dans l'été et / ou en tout cas à des températures supérieures à 20°C est recommandé, pour l'application au pinceau, la dilution avec Dilatation 109.


Ce produit fait partie de la Ligne Nautique Skipper's. Consulter aussi les systèmes complètes de peinture pour bateaux en

Codice: 6BUV00

# Topkapi Lucida UV

bois, fer, aluminium, ou en polyester.

## Couleurs



Colore: TRASPARENTE

Cod. Colore: 6BUV00

### MESURES DE SÉCURITÉ

Avant de commencer l'application de produits de peinture sont symbolologies observée risques soigneusement et consignes de sécurité sur l'étiquette de chaque pot et de données de sécurité pour chaque produit est disponible sur demande. Pour plus d'informations s'il vous plaît communiquer avec notre service technique.

### NOTES

Cette information est fournie au mieux de nos connaissances actuelles, cependant, parce que les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue pas une sorte de garanties implicites; En ce sens, la société de fourniture accepte désormais la responsabilité qui peut être connecté à une utilisation anormale des produits. Le Département de génie à votre emplacement est disponible pour toutes les questions liées à l'utilisation de nos produits. Les pourcentages de dilution et le temps de séchage doivent être considérés qu'à titre indicatif, par rapport à une température de 20 ° C et sont donc susceptibles de changer avec le changement de température, en présence de conditions météorologiques particulières ou des facteurs d'application déterminant au moment de l'application.